



ISSN: (3007-0384)
E-ISSN: (3007-0392)
مجلة وهج العلوم للعلوم الصرفة
المجلة متاحة على الرابط

<https://uomosul.edu.iq/womeneducation/jwups/>



¹ Ebtahag .Z.Sulyman
² Muntaha .H. Yaqoob
³ Safaa M. Ibrahim
⁴ Razan N.Shaker
⁵ Ekhlass K. Hemadi

(1,2,3,4,5) Department of chemistry,
college of education for girls,
University of Mosul,
Mosul-Iraq

*Corresponding author e-mail:
ebthalim@uomosul.edu.iq

Keywords: Glenium 51, Styrene-Acrylic, compressive strength, tensile strength, Flexrual strength.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Accepted

Available online

Email:

jwups@uomosul.edu.iq

Enhancing Ordinary Portland Cement Properties with Glenium 51 and Styrene Acrylic Additives

ABSTRACT

This research includes a study of the effect of adding Glenium 51 polymer and Acrylic Butadine Rubber on the mechanical and physical properties, which included compressive, flexural and tensile strength of cement mortar and comparing the results with reference cement mortar. Glenium 51 and ABR were added in different weight ratio as a percentage of the cement weight, and the results showed increase in compressive strength, flexural and tensile strength.

All experiments were conducted with different temperature of 7°C, 20°C, 55°C respectively to demonstrate the effect of different temperature on cement strength and the polymers behaviour and the results showed that the compressive, flexural and tensile strength of the cement mortar reached its maximum value at temperature of 20°C for the molds and there is increase in the compressive, flexural and tensile strength after adding the additives in all temperature. The values of the compressive and tensile strength used the standard specimens at the age of (28 & 28) days.

© 2025JWUPS, College of Education for Women, University of Mosul.

تحسين الخصائص الميكانيكية والحرارية للأسمنت البورتلاندي الاعتيادي

باستخدام الكلينيوم 51 والستايرين أكرليك

ابتهاج زكي سليمان⁽¹⁾، منتهى حيدر⁽²⁾، صفاء محمد ابراهيم⁽³⁾، رزان ناظم شاكر⁽⁴⁾، اخلاص قاسم حمادي⁽⁵⁾
(1,2,3,4,5) قسم علوم الكيمياء / جامعة الموصل / كلية التربية للبنات

الخلاصة:

يتضمن هذا البحث دراسة تأثير إضافة الكلينيوم 51 (GI) ومطاط الستايرين أكرليك (SAR) على الخواص الميكانيكية والحرارية والتي شملت قوة الضغط، الانحناء والشد للمونة الأسمنتية ومقارنة النتائج مع المونة الأسمنتية المرجعية. تمت إضافة الكلينيوم 51 و SAR بنسب وزنية مختلفة كنسبة مئوية من وزن الأسمنت، وأظهرت النتائج زيادة في مقاومة الانضغاط ومقاومة الانحناء والشد. أجريت جميع التجارب بدرجات حرارة مختلفة 7°م، 20°م، 55°م على التوالي لتوضيح تأثير درجات الحرارة المختلفة على قوة الأسمنت وسلوك البوليمرات وأظهرت النتائج أن مقاومة الضغط والانحناء والشد للمونة الأسمنتية وصلت إلى الحد الأقصى. القيمة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية للقوالب ويحدث زيادة في قوة الضغط والانحناء والشد بعد إضافة المواد المضافة في جميع درجات الحرارة. تم استخدام قيم قوة الضغط والشد للعينات القياسية بعمر (2 و 28) يوماً.

الكلمات المفتاحية: الكلينيوم 51، الستايرين- أكرليك، قوة الانضغاط، قوة الشد، قوة المرونة.

المقدمة:

تعد صناعة الاسمنت من الصناعات التحويلية المهمة وذلك لارتباطها الوثيق بقطاع الانشاءات والطرق والجسور والمطارات والموانئ وكذلك تأثيرها الواضح في عملية التنمية الاقتصادية , لقد ازدادت اهمية صناعة الاسمنت في العراق بعد تعرض البلد الى فترات صعبة مما ادى الى تدمير البنى التحتية والارتكازية وبالتالي فان هذه الصناعة تنتج العديد من السلع الوسطية التي تستخدم استخدام رئيسي في مشاريع الاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية ومساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي [1]. ويعد الاسمنت من اهم المواد المستعملة في صناعة البناء والاعمال الانشائية كالسدود والقناطر والاعمدة والمواسير الاسمنتية والبلاط والطابوق الاسمنتي [2]. يمكن التحكم في متانة وأداء الخلطات الاسمنتية عن طريق إضافة مواد مضافة حديثة كالمضافات الكيميائية أو المواد النانوية، والتي تكون على مستويات مختلفة [2]. من خواص الخلطات الاسمنتية أنها تتمتع بخصائص أداء جيدة وخاصة فيما يتعلق بالخصائص الميكانيكية، وتقليل نسبة الماء، ومقاومة اختراق أيونات الكلوريد وثنائي أكسيد الكربون الضارة [3] مع ظهور أنظمة الخلط الكيميائي الجديدة أصبح من الممكن الآن تصميم وتعديل الأسمنت والخرسانة على المستوى الجزيئي، وتسمى هذه الخلطات الكيميائية (بالمعدلات)

يمكن تحسين أو زيادة أداء الخلطات الاسمنتية من خلال استخدام مكونات نانوية ، مثل الرماد المتطاير، وسيليكا النانو، وأبخرة السيليكا، وغيرها من الحشوات الدقيقة الهيدروليكية [4]. يتم إجراء هذه التعديلات لتعديل تفاعل أو تعديل عدم تفاعل أسمنت مع جزيئات السائل المحيطة، والتي تعتبر من الاساسيات في تحديد سلوك الأسمنت الصلب المسامي المحمل بالماء والذي يحتوي على شقوق دقيقة واسعة النطاق [5] ومع ذلك، فمن الأهمية أن تكون هناك حاجة إلى رسم خطوط توجيهية حاسمة من أجل المجموعة المرغوبة من المواد والتقنيات التي من شأنها أن تجعل المواد التحديثية طويلة الأمد [6]. في ضوء مما سبق، تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة تأثير مزيج الملمدن الفائق الحديث في وجود الكلينوم 51 مع الملمدن أكريليك ستايرين بوليمري في مونة الأسمنت .

الجزء العملي :

أ- المواد المستخدمة :

1- السمنت البورتلاندي الاعتيادي

استعمل الاسمنت البورتلاندي العادي Portland Cement Ordinary من إنتاج معمل بادوش التوسيع وحُزن في علب بلاستيكية محكمة الغلق لغرض منع امتصاص الرطوبة بشرط أن لا تتفاعل مادة العلب مع الاسمنت أو تؤثر على خصائصه ،(في حال تعرض الاسمنت الى الهواء لمدة 24 ساعة يجب تجفيفه في المجفف قبل استخدامه في التحليل) وأجريت عليه كافة الفحوصات الكيميائية والفيزيائية وحسب المواصفة العراقية رقم (5) لسنة 2019 [7] وعلى النحو الموضح في الجدول (1) و(2).

جدول (1) التحليل الكيميائي للأسمنت البورتلاندي الاعتيادي

النتائج	المواصفة القياسية العراقية	التحليل الكيميائي
0.85	أقل من 1.5 %	In.R
4.04	أقل من 5 %	MgO
	الحد الأعلى 2.8 % (العادي)	SO ₃
	2.40	الحد الأعلى 2.5 % (المقاوم)
62.47		CaO
20.68		SiO ₂
5.96		Al ₂ O ₃
2.34		Fe ₂ O ₃
1.35	4% حداً أعلى	L.O.I
1.48		Fr.L
91.29		L.S.F
40.75		C ₃ S
28.55		C ₂ S
7.18		C ₄ AF

جدول (2) التحليل الفيزيائي للأسمنت البورتلاندي الاعتيادي

النتائج	المواصفة القياسية العراقية	التحليل الفيزيائي
	أعلى من 2500 (العادي)	النوعية سم ² /غم
	3135	أعلى من 0280 (المقاوم)
3.12		الكثافة غم/سم ³
145	أعلى من 45 دقيقة	وقت التماسك البدائي دقيقة
3:05	أقل من 10 ساعات	وقت التماسك النهائي ساعة
0.06	أقل من 0.8	التمدد: اوتوكليف
-	10≤	التمدد: له شاتلية

2- الركام الناعم (الرمل) Fine Aggregate Sand :

يسمى بالرمل الكوارتزي ويتألف من حبيبات مكورة يحتوي (98 %) (أكسيد السليكا حداً أدنى، وأستخدِم الرمل التركي المستورد وحسب المواصفة الأوربية [7] EN 196-1)) من انتاج سنة 2016 [8] من شركة Limak Limak التركية وبأكياس بلاستيكية ذات اوزان ±1350 شركة (Limak) وبأكياس بلاستيكية ذات أوزان (± 1350) غم على أن لا تتفاعل المادة المستخدمة للأكياس مع الرمل وتؤثر على النتائج، أما نسبة الرطوبة فأقل من (0.2 %) وتُحدَّد الرطوبة من نقصان الكتلة للعينة بعد وضع الرمل في مجفف حرارته (105-110)°م ولمدة ساعتين معبراً عنها بنسبة مئوية من الكتلة الجافة

(14) ، والجدول (3) يوضح تدرج حبيبات الرمل ، علماً أن مواصفات الرمل مشابه جداً للرمل المنتج في هيئة المسح الجيولوجي.

جدول (3) تدرج حبيبات الرمل

حجم المنخل مم	المتبقي (غم)
2.0	0
1.6	7±5
1.0	33±5
0.5	67±5
0.16	87±5
0.008	99±1

3- الماء المستعمل في مونة الاسمنت : Water Used in Cement Mortar

يستخدم ماء الاسالة العادي في تحضير العينات ويفضل عدم استخدام ماء الحنفية مباشرة إذا كانت أنابيب شبكة المياه مكشوفة ودرجة حرارتها غير ثابتة على مدى أيام السنة لأن استخدام الماء الدافئ يؤدي إلى تسريع عملية تصلب الاسمنت أما استخدام الماء البارد فيؤدي إلى إعاقة عملية تصلب الاسمنت [9].

وفُحصت الحامضية والقاعدية للماء ونسبة العناصر والأكاسيد في مختبرات جامعة الموصل، كلية الهندسة، قسم البيئة على النحو الموضح في الجدول (4).

جدول (4) نتائج تحليل نموذج الماء المستخدم في تحضير القوالب

ت	العوامل المقاسة Parameters	الرمز Symbols	وحدة القياس Units	النتائج Results
1	الدالة الحامضية	PH	Unitless	7.7
2	التوصيلية الكهربائية	E.C	μHos/cm	435
3	المواد الصلبة الكلية	T.S	mg/l	361
4	المواد الصلبة الذائبة	T.D.S	mg/l	349
5	المواد العالقة	S.S	mg/l	12
6	أيون الكبريتات	SO ₄ ⁻²	mg/l	70
7	النترات	NO ₃ ⁻¹	mg/l	0.5
8	ايون الكلوريدات	CL ⁻¹	mg/l	16
9	العسرة الكلية	T.H	mg/l	180
10	عسرة الكالسيوم	CaH	mg/l	100
11	عسرة الصوديوم	Na	mg/l	13.4
12	عسرة البوتاسيوم	K	mg/l	4.3

4- الكلينيوم 51:

تم تجهيز المادة من شركة (BASF)، يعد الكلينيوم 51 مناسباً لصنع الخرسانة ذاتية الرص حيث تحتاج إلى نسبة ماء منخفضة [10]. والجدول (5) يوضح خواص البوليمر الكلينيوم 51.

جدول (5) خواص الكلينيوم 51

Properties	Datum
Chemical Structure	poly carboxylic ether
Color	Brown Liquid
Specific gravity at 20 C°	1.10±0.03 g/cm ³
PH- value	7.0±1
Alkali content %	≤ 3.00
Chloride content %	≤ 0.10
Corrosion behavior	Contains only components according to BS EN 934-1:2008 Annex A.1
Compatibility	It is suitable for use with all types of cement, Silicafume, Fly-ash, slag
Water reduction	≥ 112% of Reference mix
Increase in consistence	Increase of ≥ 120mm from initial slump or ≥ 160mm from initial flow
Retention of consistence	At 30 mins ≥ Reference mix at initial

الخواص في درجة حرارة 20° م والرطوبة النسبية 50%.

5- - البوليمر المشترك الستايرين- اكريلك: Styrene- Acrylic Copolymer

أدخلت بوليمرات الاكريلك لتعديل مركبات الاسمنت البورتلاندي لأكثر من 40 عام [11] يشير مصطلح الاكريلك الى مجموعة من المواد التي لها بنية كيميائية متشابهة ولكن لها نطاق واسع من الخواص يلعب البوليمر المشترك الستايرين- اكريلك دوراً رئيساً في عائلة بوليمرات الاكريلك المستخدمة في مونة الاسمنت [12]، عند إضافة البوليمر إلى الاسمنت يتناقص معامل المرونة الديناميكي مع زيادة نسبة البوليمر [13] والجدول (6) يوضح خصائص البوليمر المشترك الستايرين - اكريلك.

جدول (6) خصائص البوليمر المشترك الستايرين - اكريلك

1	Chemical structure	Styrene-Acrylic copolymer
2	Characterristics	Good film forming and binding properties
		Plasticizer free
+		Solvent free
3	Specification	Solid content :56.5±1.0 (%)
	PH	%7-8
	Max. Viscosity	1000 mPa.s
4	Dispersion properties	
	Appearance	Glossy and transparent
	Surface	Little tacky

ب- الخلطات المستعملة : Mixtures Used :

1- مكونات المونة Mortar Ingredients :

تحتوي العجينة الاسمنتية على النسب الوزنية (1 : 3 : 0.5) من الاسمنت والرمل المختبري القياسي والماء على التوالي .

جميع المواد المستخدمة من اسمنت وماء ورمل جهزت بدرجة حرارة المختبر 20°م وتحدد الكميات بميزان يعمل بدقة $0.01 \pm$ غم.

وتم حساب النسب المئوية للمضافات حسب المعادلة التالية:

$$Wt\% = (W_a / W_{total}) * 100 \quad (3)$$

وأن W_{total} تعطى من المعادلة التالية :

$$W_{total} = W_c + W_a \quad (4)$$

W_a : وزن المضاف

W_c : وزن الاسمنت

2- الخلطة المستعملة في فحص مقاومة الانضغاط والانحناء والشد لمونة الاسمنت

اعتمدت نسبة المزج (3:1:0.5) وزنا (ماء : اسمنت : رمل) في فحوصات قوة الانضغاط والانحناء أما في فحص الشد فأعتمدت نسبة المزج (3:1:0.5) وزنا (ماء : اسمنت : رمل) في فحوصات قوة الانضغاط والانحناء أما في فحص الشد فأعتمدت النسبة (1 : 3 : 0.45) وزنا (ماء : اسمنت : رمل).

أجريت عملية تحضير ومزج المواد داخل مختبرات معمل سمنت بادوش التوسيع لفحص مقاومة الانضغاط والانحناء في الفترة الواقعة بين شهري أيلول - آذار , وتم تثبيت درجة حرارة المختبر عند 20°م وقيست مقاومة الانضغاط والانحناء بعمر (2, 28) يوم وقد اجريت سلسلة من التجارب تضمنت:-

السلسلة الأولى : إضافة بوليمر الكلينيوم 51 ونسب وزنية مختلفة من وزن الاسمنت مع تقليل المحتوى المائي للحصول على مقاومة انضغاط وانحناء وشد عالية لمونة الاسمنت عند القيمة المثلثي من الكلينيوم والتي بلغت عند النسبة (0.66) % من وزن الاسمنت .

السلسلة الثانية : إضافة بوليمر الستارين - اكريلك ونسب وزنية مختلفة من وزن الاسمنت وللحصول على القيمة المثلثي التي عندها يتم الحصول على أعلى مقاومة انضغاط وانحناء وشد عند النسبة (0.11) % من وزن الاسمنت.

السلسلة الثالثة : إضافة القيمة المثلثي لبوليمر الستارين - اكريلك (0.11) % من وزن الاسمنت إلى القيمة المثلثي من الكلينيوم 51 (0.66) % من وزن الاسمنت ودراسة تأثيرها في خواص مونة الاسمنت.

ت- طريقة المزج Mixing Method :

1- طريقة المزج في فحص مقاومة الانضغاط والانحناء لمونة الاسمنت

أستُخدم الخلط الميكانيكي في عملية المزج حيث حضر كل من البوليمر والماء والرمل والاسمنت بالأوزان المطلوبة وحُدِّدت الكميات بميزان يعمل بدقة ($0.01 \pm$ غم) ، إن جميع المواد المستخدمة من اسمنت وماء ورمل وتجهيزات تكون بدرجة حرارة المختبر (20°م)، وُضِع الرمل القياسي والاسمنت في بودقة الخلط وشغل بالسرعة المخفضة لمدة (30 ثانية) ، أُضيف كل من (الماء + البوليمر) كنسبة مئوية من وزن الاسمنت بعد تقليل المحتوى المائي بقدر كمية البوليمر المضاف واضيف المحلول إلى المواد في الحالة الجافة في حوض المزج خلال (30 ثانية) ونزيد الى السرعة العالية لمدة (60 ثانية) وحسب المواصفة العراقية رقم (5) لسنة 2019، وأوقف

الخلاط لمدة (دقيقة و30 ثانية) وخلال ال (15 ثانية) الأولى نزيل كل ما علق على جدران البودقة بواسطة كاشطة مطاطية وتعاد الى داخل البودقة لغرض التجانس، وشُغل الخلاط مرة أخرى بالسرعة العالية لمدة (60 ثانية)، ووقّعت جميع مراحل الخلط بدقة (± 1 ثانية) [14].

2- طريقة المزج في فحص قوة الشد لمونة الاسمنت

استُخدِم الخلاط الميكانيكي في عملية المزج، إذ حُضِر كل من البولييمر والماء والاسمنت والرمل بالاوزان المطلوبة، وتم وضع الرمل اولاً ثم الاسمنت وتمت عملية المزج حسب المواصفة ASTM C150/2015 () ثم خلطت المواد الجافة لمدة 60 ثانية، وأضيف البولييمر كنسبة مئوية من وزن الاسمنت وقُلِّل المحتوى المائي بقدر كمية البولييمر المضاف وأضيف المحلول خلال 30 ثانية وأستمر المزج لمدة 90 ثانية، ثم تقلب الخلطة وخاصة في حافات حوض الخلط كافة المواد فيما بينها، وخُلِطت مونة الاسمنت لمدة 30 ثانية أخرى.


ث- القوالب المستعملة في عملية صب النماذج :

1- قوالب مقاومة الانضغاط والانحناء

الموشور بأبعاد (160*40*40) ملم تم تحضيرها لمقاومة الضغط والانحناء. يتم تشحيم السطح الداخلي للقوالب بعد شد أجزاءها بطبقة رقيقة من الزيت المعدني لمنع الملاط الأسمنتي من الالتصاق بالقوالب، ويتم ملء القوالب بنصف كمية عجينة الأسمنت بطبقة رقيقة ويتم شطفها بواسطة الهزاز للحصول على سطح أملس لمدة 60 ثانية. يوضع في حاضنة بدرجة رطوبة نسبية 95% و ± 20 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. بعد ذلك يتم فتح القوالب وتستمر معالجتها في الماء بدرجة حرارة 20 ± 1 درجة مئوية لمدة (2، 28) يوم. جميع الاختبارات تمت حسب المواصفة العراقية رقم (5) /2019 [7].

2- القوالب المستخدمة في قوة الشد للمونة الأسمنتية:

تم استخدام الأقواس الحديدية كما في الشكل (1) ووفقاً للمواصفة ASTM C150/2015 [12]. تم تشحيم السطح الداخلي للأقواس بطبقة رقيقة من الزيوت المعدنية لمنع الملاط الأسمنتي من الالتصاق بالأقواس وملء الأقواس بطبقة واحدة من الأسمنت والضغط بواسطة الإبهام 6 مرات من الطبقة العليا ثم لف الدعامة وتكرر العملية مرة أخرى ثم تترك 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة قبل فتح الحامل



شكل (1) قوالب الشد

ج- طرق المعالجة :

- 1- المعالجة القياسية المستمرة بالماء. تم غمر موشورات مقاومة الانضغاط والانحناء والشد في خزان خاص مملوء بالماء بعد فتحها من القوالب لحين اختبارها ويتم عزل نماذج كل مجموعة عن نماذج المجموعات الأخرى. تم تثبيت تركيز الملح في الماء بإضافة الماء إلى الحوض لتعويض الماء المتبخر وثبت عند درجة حرارة 20 درجة مئوية.
- 2- تمت معالجة القوالب بدرجة حرارة الغرفة. بعد فتح القوالب حتى يتم اختبارها بعد إخراجها من الثلاجة بدرجة حرارة 7°م وفي الفرن بدرجة حرارة 55°م.

ح- الفحوصات :

1- فحص مقاومة الانضغاط للمونة الأسمنتية :

- استعملت ماكينة من نوع (SERVO PLUS/EVOLUTION) ذات وزن (400) كغم وسعة (300) كيلو نيوتن وكانت سرعة التحمل (0.3) كيلو نيوتن/ملم² في الثانية حسب المواصفة العراقية رقم (5) لسنة 2019 بلغت دقة الجهاز (0.1) ميكاباسكال وكانت أعمار الفحص (2، 28) يوماً وبمعدل 3 مواشير لكل عمر.
- 2- قوة الانحناء للمونة الأسمنتية: تستخدم نفس الآلة في (1) لاختبار قوة الانثناء وحسب المواصفة العراقية رقم (5) / 2019 [7] تم اختبار الموشورات لمدة (2، 28) يوم في 3 موشورات لكل خليط .

3- قوة الشد لمونة الأسمنت :

- تستخدم آلة قوة الشد نوع (ULITEST) أمريكية المنشأ بقدرة 100 طن وسرعة تحميل 40 كغم / 10 ثواني لقياس قوة الشد طبقاً للمواصفة 2015 / ASTM C 150 [8] في (2، 28) يوم في ثلاثة أقواس لكل خليط .

النتائج والمناقشة :-

أُجريت جميع الفحوصات المختبرية الكيميائية والفيزيائية في مختبرات معمل سميت بادوش التوسيع. إن فحص مقاومة الانضغاط تمثل المعدل الحسابي للنماذج الموشورية المفحوصة، إذ فُحصت 6 أنصاف مواشير لكل خلطة.

1- مقاومة الانضغاط : Compressive Strength :

ويعتبر من الاختبارات السهلة والموثوقة لمعرفة جودة الأسمنت ومدى قوته. تم حساب قوة الانضغاط لمونة الأسمنت وليس للأسمنت وحده.

1.1- تأثير إضافة الكالسيوم 51 على مقاومة الانضغاط لمونة الأسمنت عند درجات حرارة


(20,7,55)°م

تمت إضافة الكالسيوم 51 بنسب مختلفة من وزن الأسمنت وكما هو موضح في الجدول رقم (6). أظهرت النتائج أن مقاومة الانضغاط زادت عند استخدام كالسيوم 51 بمقدار (0.66%) من وزن الأسمنت بمقدار (71.25، 24.66%) عند عمر (2، 28) يوم على التوالي، كما هو موضح في الشكل (2). حيث يتمتع الكالسيوم 51 بألية فريدة من نوعها ويحسن بشكل كبير من كفاءة انتشار الأسمنت ويلتف حول حبيبات الأسمنت في بداية عمليات الخلط، كما تعمل مجموعات السلفونات في سلاسل البوليمر على زيادة الشحنة

السالبة لسطح جزيئات الأسمنت وتشتتت هذه الجزيئات عن طريق التنافر الكهروستاتيكي [14]، هذه الآلية الكهروستاتيكية تتسبب في انتشار العجينة الأسمنتية وتشتتها، ولها خصائص إيجابية حيث أنها تتطلب كمية أقل من مياه الخلط لتحضير الملاط. يحتوي كلينيوم 51 على بنية كيميائية مختلفة عن بقية الملدنات الفائقة حيث يتكون البوليمر من إيثر متعدد الكربوكسيل مع سلاسل جانبية طويلة. ترتبط هذه السلاسل الجانبية بالعمود. يشكل العمود الفقري للبوليمر عائقاً استاتيكيًا يؤدي إلى تشتت وفصل جزيئات الأسمنت بشكل كبير. يوفر هذا العائق الاستاتيكي حاجزاً مادياً بين حبيبات الأسمنت، مما يقلل من استخدامات المحتوى المائي [15]. عند إضافة النسبة المثلثي من كلينيوم 51 (0.66%) من وزن الأسمنت إلى المونة الأسمنتية عند درجة حرارة 7 مئوية زادت قوة الانضغاط بمقدار (16.63، 50.24%) عند (2، 28) يوم على التوالي مقارنة بالمرجع. الخليط كما في الجدول (7) وعند إضافة النسبة المثلثي من الكلينيوم 51 0.66% إلى المونة الأسمنتية عند درجة حرارة 55 مئوية زادت قوة الانضغاط بمقدار (24.07، 20.06%) عند (2، 28) يوم على التوالي مقارنة بالخليط المرجعي كما في الجدول (7).

جدول (7) تأثير إضافة الكلينيوم 51 في مقاومة الانضغاط والانحناء والشد للمونة الأسمنتية عند درجات حرارة 20 درجة مئوية، 7 درجة مئوية، 55 درجة مئوية

% Glenium	Temp. C°	Compressive strength (Mpa)		Flexural strength (Mpa)		Tensile strength (Map)	
		2days	28days	2days	28days	2days	28days
0.00	20	20.00	45.25	10.31	22.23	1.7	3.3
	7	10.46	30.20	6.26	15.27	1.50	2.59
	55	14.00	32.15	8.11	18.36	1.59	2.62
0.11	20	20.39	45.80	11.96	22.50	1.8	3.36
0.22	20	22.14	46.00	13.30	22.55	1.86	3.40
0.33	20	22.68	47.24	14.60	22.90	1.89	3.42
0.44	20	25.68	48.24	16.86	23.28	2.07	3.45
0.55	20	28.34	52.88	17.00	23.66	2.12	4.00
0.66	20	34.25	54.41	18.10	24.80	2.97	4.60
	7	12.20	37.60	9.47	19.91	12.10	23.41
	55	17.37	38.60	12.10	23.41	2.67	2.88
0.77	20	27.02	50.09	14.30	21.66	1.79	2.12
0.88	20	10.39	23.28	10.00	15.80	1.2	1.40




2- تأثير إضافة مطاط الستايرين- الأكرليك :

3- مقاومة الانضغاط لمونة الأسمنت عند (55,20,7) م° :

تم إضافة الستايرين - اكرليك بنسب مختلفة من الاسمنت. وأظهرت النتائج أن أعلى قيمة في مقاومة الانضغاط عند 0.11% من وزن الاسمنت كما في الشكل (3) حيث انخفضت بنسبة (3.66، 10.5) % عند (0.11%) من وزن الاسمنت. (2، 28) يوم على التوالي، قوة الانضغاط للأسمنت المحتوي على بوليمر الستايرين - اكرليك أقل من قوة الانضغاط للأسمنت بدون بوليمر. أي أنه مع زيادة محتوى الستايرين اكرليك في السمنت، تقل مقاومة الانضغاط تدريجياً. وذلك لأن معامل المرونة للبوليمر أقل من معامل المرونة للستايرين اكرليك الأسمنت المتصلب. لذلك فإن مقاومة الانضغاط لمونة الأسمنت المعدلة بنفس نسبة ماء الأسمنت تكون أقل من تلك الموجودة في مونة الأسمنت بدون إضافة بوليمر ومع مرور الوقت تتبخر الرطوبة الموجودة في المستحلب وتتسكك [15].

تتكثف جزيئات البوليمر بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تكوين أغشية ذات قوة عالية وتربط أكبر، وبالتالي تزداد متانة مع مرور الوقت. تأثير مستحلب الستايرين اكرليك على قوة الانضغاط بعد 28 يوم مع زيادة محتوى البوليمر يتناقص مقارنة بالخليط المرجعي الخالي من البوليمر ثم يزيد قليلاً ولكن أقل من قوة الانضغاط للأسمنت الخالي من البوليمر. قلل الستايرين اكرليك من قوة الانضغاط والانحناء بسبب تأثير الهواء الداخلي المنطلق من الستايرين اكرليك في خليط الأسمنت. المسامية تقلل من قوة الانضغاط والشد [16].



24.66 24.66

جدول (8) تأثير المضافات على مقاومة الانضغاط بدرجات (7، 20، 55)°م


28days at 55°C (MPa)	2days at 55°C (MPa)	28days at 20°C (MPa)	2days at 20°C (MPa)	28days at 7°C (MPa)	2days at 7°C (MPa)	Optimum Ratio%	Additives
32.15	14.00	45.25	20.00	30.20	10.46	0.00	Referance
38.60	17.37	56.41	34.25	37.60	12.20	0.66	(GI51)
40.85	21.45	47.86	23.99	35.69	17.98	0.11	(SAR) + (GI51)

4- قوة الانحناء:

قوة الانحناء أعلى قليلاً من قوة الشد ويستخدم نفس مؤشر قوة الانضغاط في قياس قوة الانحناء حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (5) / 2019 [7]. حيث يتم فتح القوالب بعد 24 ساعة وتوضع في أحواض المعالجة بزم (2، 28) يوم وتؤخذ النتيجة بمعدل 3 موشورات .

a- تأثير إضافة الكالسيوم 51 على مقاومة الانحناء للمونة الأسمنتية عند (7، 20، 55)°م.


تمت إضافة الكالسيوم 51 بنسب وزنية مختلفة من وزن الأسمنت كما في الجدول (7)، وكانت أعلى قيمة لمقاومة الانحناء عند 0.66%، وبلغت (13.90، 76.43)% عند عمر (2، 28) يوم، على التوالي، كما في الشكل (4) عند إضافة الكالسيوم بالقيمة المثلى للمونة الأسمنتية عند درجة حرارة 7°م، زادت مقاومة الانحناء بمقدار (51.27، 30.38)% عند عمر (28، 2) يوم على التوالي عند إضافة النسبة المثلى للكالسيوم 0.66% إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 55°م وقد زادت مقاومة الضغط بنسبة (27.50، 49.19)% عند عمر (2، 28) يوما على التوالي.



b- تأثير إضافة الستايرين - اكريليك إلى قوة المرونة لمونة الأسمنت عند (7، 20، 55) °م تمت إضافة الستايرين - اكريليك بنسب مختلفة من وزن الأسمنت كما هو موضح في الجدول (7). وكانت أعلى مقاومة للمرونة عند 0.11% من وزن الأسمنت (17.72، 32.98)% مع عمر (2، 28) يوم على التوالي كما هو مبين في الشكل (5) وعند إضافة النسبة المثلث من الستايرين - اكريليك 0.11% إلى النسبة المثلث. نسبة الكلينيوم 0.66% عند 20 °م، زادت قوة المرونة بنسبة (39.76، 20.10)% عند عمر (2، 28) يوم كما هو مبين في الجدول (7). كما تم إضافة النسبة المثلث من الستايرين - اكريليك إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 7 °م. زادت مقاومة المرونة بنسبة (37.38، 16.56)% عند (2، 28) يوم على التوالي. وعند إضافة النسبة المثلث للستايرين - اكريليك إلى النسبة المثلث للكلينيوم عند 7 °م، زادت قوة المرونة بنسبة (7.46، 115.17)% عند عمر (2، 28) يوماً على التوالي، كما هو موضح في الجدول (7). كما تم إضافة النسبة المثلث للستايرين - اكريليك إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 55 °م. كما زادت مقاومة المرونة بنسبة (9.85، 13.07)% عند (2، 28) يوم على التوالي. وعند إضافة النسبة المثلث للستايرين - اكريليك إلى النسبة المثلث للكلينيوم عند درجة حرارة 55 °م، زادت قوة المرونة بمقدار (10.02، 38.10)% عند عمر (2، 28) يوماً على التوالي.

جدول (8) تأثير المواد المضافة على قوة التميع لمونة الأسمنت (55، 20، 7) °م

28days at 55°C (MPa)	2days at 55°C (MPa)	28days at 20°C (MPa)	2days at 20°C (MPa)	28days at 7°C (MPa)	2days at 7°C (MPa)	Optimum ratio%	Additives
18.36	8.11	22.23	10.31	15.27	6.26	0.00	Referance
23.41	12.10	27.60	18.19	19.91	9.47	0.66	(GI51) 51
18.47	11.58	25.33	13.30	16.56	10.21	0.11	(SAR) + (GI51)




5- قوة الشد لمونة الأسمنت :

هو قياس مقدار الإجهاد الذي تتعرض له المادة عند وصولها إلى درجة الانهيار، ويستخدم اختبار قوة الشد المباشر على نطاق واسع، ولكنه من الاختبارات التي تعطي نتائج متذبذبة ومتفرقة ولا يمكن الاعتماد عليه وهو مؤشر دقيق وليس مؤشراً دقيقاً لمدى قوة الأسمنت، لذلك يعتمد على قوة الانضغاط عند اختبار الأسمنت أكثر من اعتماده على اختبار الشد.

1- تأثير إضافة الكالسيوم 51 على مقاومة الشد للمونة الأسمنتية عند درجة حرارة (55,20,7) °م.


تمت إضافة الكالسيوم 51 بنسب مختلفة من وزن الأسمنت عند 20 °م كما في الجدول (7) حيث زادت قوة الشد عند 0.66% من وزن الأسمنت بمقدار (74.70، 39.39%) عند عمر (2، 28) يوم كما هو موضح في الشكل (6) على التوالي. عند إضافة كالسيوم 51 بنسبة 0.66% من وزن الأسمنت إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 7°م زادت مقاومة الشد بنسبة (63.33، 22%) بعمر (2، 28) يوم على التوالي. عند إضافة الكالسيوم 51 عند درجة حرارة 55°م زادت قوة الشد بنسبة (63.33، 22%) بنسبة (67.92، 9.92%) عند عمر (2، 28) يوم على التوالي.



2- - تأثير إضافة SAR إلى قوة الشد للمونة الأسمنتية عند (20,7,55) م°.

عند إضافة SAR بنسب مختلفة من وزن الأسمنت عند درجة حرارة 20 م° زادت قوة الشد بنسبة 0.11% بمقدار (17.57، 77.64)% عند عمر (2، 28) يوم على التوالي، كما هو موضح في الشكل (7).

عند إضافة النسبة المثلث لـ SAR إلى النسبة المثلث للكليسيوم-51 عند درجة حرارة 20 م°، زادت قوة الشد مقارنة بالخليط المرجعي بمقدار (12.35، 7.27) عند عمر (2، 28) يوماً على التوالي. أضيفت النسبة المثلث من SBR إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 7 م° وازدادت قوة الشد بمقدار (26.66، 5.01)% عند عمر (2، 28) يوم على التوالي. أضيفت النسبة المثلث للكليسيوم 0.66% إلى النسبة المثلث SAR من وزن الأسمنت عند درجة 7 م°. كما زادت قوة الشد بمقدار (24.71، 25.33)% عند عمر (2، 28) يوم على التوالي. كما تم إضافة النسبة المثلث SAR بنسبة 0.11% من وزن الأسمنت إلى مونة الأسمنت عند درجة حرارة 55 م°، كما زادت مقاومة الشد (8.8، 12.21)% عند عمر (2.28) يوم على التوالي. عند إضافة القيمة المثلث لـ SBR بنسبة 0.11% إلى القيمة المثلث للكليسيوم 0.66% عند درجة حرارة 55 درجة مئوية، زادت قوة الشد (16.35، 8.39)% مع عمر (2.28) على التوالي.



جدول (9) تأثير الإضافات على قوة الشد للمونة الأسمنتية عند (7,20,55) درجة مئوية

(MPa) 28days at 55C	(MPa) 2days at 55C	(MPa) 28days at 20C	(MPa) 2days at 20C	(MPa) 28days at 7C	(MPa) 2days at 7C	Optimum ratio%	Additives
2.62	1.59	3.30	1.70	2.59	1.50	0.00	Referance
2.88	2.67	4.60	2.97	3.16	2.45	0.66	(Gl51)
2.90	1.78	3.71	2.13	2.64	1.72	0.11	(SAR) + (Gl51)

3. تأثير درجة الحرارة على قوة الضغط والانحناء والشد للمونة الأسمنتية:

بينت الدراسة الحالية أن مقاومة الانضغاط للقوالب المعالجة بدرجة حرارة 20 م° كانت أعلى من مقاومة الانضغاط للقوالب المعالجة بدرجة حرارة 55 م° وبدورها كانت أعلى من مقاومة الانضغاط للنماذج التي عولجت

بدرجة حرارة 7م°. كما هو مبين في الشكل (9، 8) حيث كانت قوة الضغط للقوالب المحتوية على الكلينيوم-51 عند درجة حرارة 20 مئوية (34.25، 56.41) ميكاسباسكال عند عمر (2، 28) يوم على التوالي [18] بينما كانت القوالب التي عولجت عند درجة حرارة 55م° مقاومة انضغاط (17.37، 38.60) ميكا باسكال، وكانت القوالب المعالجة عند درجة حرارة 7م° (12.20، 37.6) ميكا باسكال مقارنة بالخليط المرجعي الذي تم معالجته عند درجة حرارة نفس درجة الحرارة [19]. وينطبق نفس التفسير على قوة المرونة والشد لكل قالب من القوالب عند إضافة SAR إلى الكلينيوم 51، وكذلك عند إضافة SAR إلى مونة الأسمنت وحدها أو إضافة كلينيوم إلى مونة أسمنت أيضا، وكما في الشكل (9، 10)، نلاحظ أنه مع ارتفاع درجة الحرارة تنخفض قوة الضغط للأعمار المبكرة للأسمنت المحتوي على البوليمر SAR بين 2 – 28 يوم [20]، ويعتمد هذا التأثير على التفاعلات بين جزيئات البوليمر مع حبيبات الأسمنت والتي تشمل التأثير الفيزيائي والكيميائي [21]. تذوب جزيئات SAR بسرعة في المحلول ثم تمتص على حبيبات الأسمنت وتشكل طبقة بوليمر كثيفة يمكن أن تمنع أيونات الكالسيوم من الدخول والذوبان من سطح حبيبات الأسمنت. [22] تأثير درجة الحرارة على قوة المرونة والشد لمونة الأسمنت هي نفسها على قوة الانضغاط.

References:

- [1] A. Al Rashid, S. A. Khan, S. G. Al-Ghamdi, and M. Koç, "Additive manufacturing: Technology, applications, markets, and opportunities for the built environment," *Autom. Constr.*, vol. 118, p. 103268, 2020.
- [2] M. S. Hossain, V. Panov, S. Choi, and K. K. Yun, "Durability performance of cement mortar incorporating water-repellent admixtures," *Constr. Build. Mater.*, vol. 440, p. 137262, 2024.
- [3] X. Zhang, M. Du, H. Fang, M. Shi, C. Zhang, and F. Wang, "Polymer-modified cement mortars: Their enhanced properties, applications, prospects, and challenges," *Constr. Build. Mater.*, vol. 299, p. 124290, 2021.
- [4] Y. Fang, J. Wang, X. Qian, L. Wang, P. Chen, and P. Qiao, "A renewable admixture to enhance the performance of cement mortars through a pre-hydration method," *J. Clean. Prod.*, vol. 332, p. 130095, 2022.
- [5] C. Liang, Q. Zheng, J. Jiang, P. J. M. Monteiro, and S. Li, "Calcium silicate hydrate colloid at different humidities: Microstructure, deformation mechanism, and mechanical properties," *Acta Mater.*, vol. 228, p. 117740, 2022.
- [6] L. Zhao, X. Guo, L. Song, Y. Song, G. Dai, and J. Liu, "An intensive review on the role of graphene oxide in cement-based materials," *Constr. Build. Mater.*, vol. 241, p. 117939, 2020.
- [7] Iraqi Standard No. (5) IQS NO. 5/2019
- [8] ASTM EN 196-1' American standard test material'for chemical and physical properties for cement
- [9] The training course for lab.work according to the requirements of the standard European standard EN-196,2008, Raw materials used in the production of Portland cement,General corporation for cement and building materials.
- [10] ASTM EN 934-2: American standard test material ;material&Glenium
- [11] S. Deng, J. Fan, G. Li, M. Zhang, and M. Li, "Influence of styrene-acrylic emulsion additions on

- the electrical and self-sensing properties of CNT cementitious composites," *Constr. Build. Mater.*, vol. 403, p. 133172, 2023.
- [12] J.-B. Lena et al., "Degradable Poly (alkyl acrylates) with Uniform Insertion of Ester Bonds, Comparing Batch and Semibatch Copolymerizations," *Macromolecules*, vol. 53, no. 10, pp. 3994–4011, 2020.
- [13] W. Song et al., "Versatile hyper-cross-linked polymers derived from waste polystyrene: Synthesis, properties, and intentional recycling," *Langmuir*, vol. 40, no. 32, pp. 16670–16689, 2024.
- [14] L. Lei, T. Hirata, and J. Plank, "40 years of PCE superplasticizers-History, current state-of-the-art and an outlook," *Cem. Concr. Res.*, vol. 157, p. 106826, 2022.
- [15] M. Afaq, R. A. Khan, S. Roy, and M. A. Khan, "Mechanical and Microstructural Analysis of Jarosite-Enhanced Concrete for Sustainable Construction," in *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, 2024, p. 1020.
- [16] ASTM C150-2015. Standard Test Method for Tensile of Hydraulic cement mortar , American Society for Tensile & material
- [17] J. Mo et al., "Experimental study on damping properties of rubber powder modified styrene-acrylic emulsion concrete beam," *J. Build. Eng.*, vol. 32, p. 101728, 2020.
- [18] T. Bualuang, P. Jitsangiam, K. Nusat, U. Rattanasak, and P. Chindaprasit, "Enhancing lateritic soil for sustainable pavement subbase with polymer-modified cement: A comparative study of styrene butadiene rubber and styrene acrylic latex applications," *Case Stud. Constr. Mater.*, vol. 21, p. e03760, 2024.
- [19] H. Berkak, M. Bederina, and Z. Makhoulfi, "Physico-mechanical and microstructural properties of an eco-friendly limestone mortar modified with styrene-polyacrylic latex," *J. Build. Eng.*, vol. 32, p. 101463, 2020.
- [20] J. Segura, D. Aponte, L. Pelà, and P. Roca, "Influence of recycled limestone filler additions on the mechanical behaviour of commercial premixed hydraulic lime based mortars," *Constr. Build. Mater.*, vol. 238, p. 117722, 2020.
- [21] S. H. Yeo, K. H. Mo, and H. Bin Mahmud, "Hybrid Nucleation Acceleration Method with Calcium Carbonate and Calcium Silicate Hydrate for Fast-Track Construction," *Buildings*, vol. 13, no. 12, p. 2975, 2023.
- [22] S. R. Ferreira, A. R. S. Neto, F. de Andrade Silva, F. G. de Souza Jr, and R. D. Toledo Filho, "The influence of carboxylated styrene butadiene rubber coating on the mechanical performance of vegetable fibers and on their interface with a cement matrix," *Constr. Build. Mater.*, vol. 262, p. 120770, 2020.